

Ратков А.П.

**Корзиночное производство и
плетение разных поделок из
ивы и соломы**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
А11

А11 **А.П. Р.**
Корзиночное производство и плетение разных поделок из ивы и соломы /
Ратков А.П. – М.: Книга по Требованию, 2022. – 108 с.

ISBN 978-5-519-80358-8

ISBN 978-5-519-80358-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

КОРЗИНОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

ГЛАВА I.

О матеріалѣ, употребляемомъ при корзиночномъ производствѣ.

Въ общемъ для корзиночнаго производства употребляются вѣтви т. е. прутья, сучья и пр. тѣхъ породъ деревьевъ, которыя могутъ поддаваться легкому гнущю, т. е. могутъ легко гнуться безъ перелома, къ такимъ породамъ деревьевъ надо отнести иву, липу, вязъ и т. п.; но главнымъ образомъ въ корзиночномъ дѣлѣ предпочитается для подѣлокъ всѣхъ плетеній исключительно *ива*, удовлетворяющая всѣмъ тѣмъ необходимымъ достоинствамъ, которыя требуются при корзиночномъ дѣлѣ. А такъ какъ породъ ивы очень много, то нашей обязанностью становится необходимымъ познакомиться съ тѣми немногими породами, которыя по тѣмъ или другимъ причинамъ могутъ быть употреблены для дѣла съ большею выгодною, относительно прочихъ породъ.

Для многихъ работъ идутъ въ дѣло всякія вѣтви и сучья: большія, малыя, кривыя и изогнутыя различнымъ образомъ.

При многихъ подѣлкахъ очень часто употребляются вѣтви и сучья, прямо съ корою, но въ большин-

ствѣ случаевъ, для хорошихъ, цѣнныхъ работъ, вѣтви и сучья употребляются очищенными отъ коры. Въ послѣднемъ случаѣ, если не желаютъ издѣлія оставить бѣлыми, то ихъ окрашиваютъ, лакируютъ, полируютъ подъ воскъ, золотятъ, серебрятъ, бронзируютъ въ разные цвѣта и пр. Если сучья достаточно толсты, то кору съ нихъ надрѣзываютъ и снимаютъ частями, съ тонкихъ же и нѣжныхъ вѣтвей кору снимаютъ соскабливаніемъ.

Какъ объ отдѣлкѣ издѣлій въ готовомъ видѣ, такъ равно о подготовкѣ матеріала идущаго для издѣлій въ корзиночномъ дѣлѣ, мы въ подробности поговоримъ далѣе, а теперь приступимъ прямо къ описанію тѣхъ породъ ивъ, которыя употребляютъ въ данномъ случаѣ.

Повторяемъ, хотя и можно употреблять всѣ породы дерева, которыя обладаютъ способностью гнуться безъ перелома, но такъ какъ эти деревья или неизобилуютъ въ большомъ количествѣ, или часто совсѣмъ не находятся въ извѣстной мѣстности, то поэтому для всѣхъ корзиночныхъ произведеній употребляется исключительно *ива*, т. е. *верба*. А такъ какъ породъ ивы очень много (до 200), то мы остановимся лишь на нѣкоторыхъ, общеупотребительныхъ, и скажемъ здѣсь же, что описанныя ниже работы изъ сучьевъ или вѣтвей этого дерева, будутъ одинаково примѣнимы и къ работамъ изъ другого дерева.

Ива обыкновенная или корзиночная.

Такъ называемая простая, обыкновенная или корзиночная ива потому предпочитается передъ прочими породами ивы, что растетъ въ изобиліи вездѣ, хорошо поддается гнутію, и порода ея очень не прихотлива ни на почву, ни на климатъ. Очень легко переноситъ

какъ сильные морозы, такъ равно и сильные жары. Даетъ очень длинныя безъ сучьевъ вѣтви, что для корзиночнаго дѣла составляетъ неоцѣнимыя—достоинства. Порода этой ивы одинаково хорошо произрастаетъ на каждой почвѣ, даже на глинистой, но любить по преимуществу почву не жирную, но сырую.

Если порода этой ивы растетъ на жирной почвѣ, то достоинство ея для корзиночнаго дѣла много ухудшается, такъ какъ вѣтви ея при этомъ дѣлаются толстыми, кора съ нихъ съ большимъ трудомъ очищается, не такъ легко поддаются сгибанію и очень часто переламываются, однимъ словомъ, во многомъ отношеніи является неудобной для корзиночнаго производства.

Хотя мы и сказали выше, что порода этой ивы по преимуществу употребляется для корзиночнаго производства, это такъ, но за ней имѣется такъ же недостатокъ, который заключается въ томъ, что прутья ея, очищенные отъ коры, даютъ не вполне бѣлый цвѣтъ, который получается отъ другихъ породъ ивъ, а имѣютъ желтоватый оттѣнокъ, да кромѣ того, если очищенные прутья этой породы ивы долго сохранять, то они даютъ при высыханіи трещины, что, само собою разумѣется, понижаетъ достоинство и стоимость самыхъ издѣлій бѣлаго товара.

Если же прутья породы этой ивы, по отрѣзаніи ихъ отъ дерева, сейчасъ же очистить отъ коры, не давая имъ лежать, расколотъ вдоль, удалить сердцевину и мягкую древесину, то прутья не будутъ давать трещинъ, и матеріалъ даетъ вполне хорошій продуктъ для плетенія дорогихъ бѣлыхъ издѣлій, которыя будутъ храниться очень долгое время безо всякой перемѣны не давая никакихъ трещинъ.

Ива бѣлоталь.

Эта порода ивы даетъ самый бѣлый матеріалъ для корзиночнаго производства. Ива эта имѣетъ видъ кустообразнаго дерева, прутья котораго имѣютъ блестящую, коричневаго цвѣта, кожу. Кора эта легко отдѣляется отъ прутьевъ, которыя очень гибки и удобны для плетенія. Прутья этой породы употребляются цѣльными, не снимая кору, а равно и очищенными бѣлыми, безъ коры, и такъ какъ прутья эти, какъ мы выше сказали очень крѣпки и гибки, то вслѣдствіе этого дѣлаются матеріаломъ очень удобнымъ въ расколотомъ и оструганномъ видѣ для болѣе крупныхъ корзинныхъ издѣлій.

Бѣлоталь растетъ и даетъ наиболѣе цѣнный матеріалъ лучше всего тогда, когда онъ произрастаетъ на хорошемъ сильномъ суглинкѣ; но и на плодородной и хорошо удобренной и торфянистой почвѣ, при хорошихъ климатическихъ условіяхъ мѣстности, культура его даетъ также хорошіе результаты. Ива эта для успѣшнаго своего произрастанія, въ отличіе отъ обыкновенной ивы, не требуетъ сырой почвы. Произрастаетъ въ болѣе умѣренномъ климатѣ, а въ сѣверныхъ странахъ гибнетъ отъ весеннихъ морозовъ, такъ какъ даетъ побѣги рано, сравнительно обыкновенной ивы.

Ива красноцвѣтъ.

Эта ива цвѣтетъ яркими красно-пурпуровыми цвѣтами, а потому и получила свое названіе *ива красноцвѣтъ*

Въ западной Европѣ, и въ особенности во Франціи и Бѣльгіи, она воздѣлывается главнымъ образомъ для вывоза въ видѣ прутьевъ въ Англію, которые тамъ хорошо оцѣняются, какъ хорошій матеріалъ для корзи-

ночнаго производства. Мы незнаемъ причинъ, почему до сего времени у насъ въ Россіи не культивируется этотъ хорошій сортъ ивы, между тѣмъ, по отношенію климата и почвъ, онъ могъ бы быть хорошимъ матеріаломъ для корзиночнаго производства, въ сѣверномъ Кавказѣ и южнѣе.

Ива эта, хотя и даетъ сравнительно тонкія прутья, но зато они такъ крѣпки и гибки, что представляютъ собою безцѣнный матеріалъ для тонкихъ и изящныхъ плетеній.

Прутья эти употребляются исключительно въ очищенномъ бѣломъ видѣ и безъ раскалыванія, такъ какъ они очень тонки. Употреблять же эти прутья съ корой, т. е. въ неочищенномъ видѣ, потому не годится, что кора ихъ скоро чернѣетъ и теряетъ свой видъ, понятно тѣмъ самымъ ухудшаетъ товары.

Такъ какъ кора прутьевъ ивы красноцвѣта очень трудно отдѣляется отъ ствола вѣтвей, то для болѣе успѣшнаго отдѣленія этой коры, прутья предварительно кипятятъ въ горячей водѣ, а послѣ этого уже приступаютъ къ отдѣленію самой коры.

По снятіи коры, прутья получаютъ цвѣтъ кожи, что даетъ издѣліямъ пріятный и оригинальный видъ; затѣмъ прутья эти принимаютъ очень легко всякую искусственною окраску, хорошо лакируются и полируются, чѣмъ и выдѣляются изъ прочихъ сортовъ ивы, отъ этого и требуются въ большомъ количествѣ для подѣлокъ подъ цвѣтной товаръ.

Думаемъ, что еслибы сельскія хозяева, живущіе на югѣ Россіи, озаботились культивировкой ивы красноцвѣтъ, то моглибы имѣть изъ нея не малый доходъ, такъ какъ выписываемыя вѣтви этой породы ивы изъ заграницы вліяютъ на увеличеніе цѣнъ приготавливаемыхъ

изъ этихъ прутьевъ русскихъ издѣлій, не говоря уже про издѣлія изъ этой ивы, ввозимыя къ намъ изъ за-
границы.

Ива уральская.

Эта порода ивы даетъ также матеріаль довольно
цѣнный для корзиночнаго производства.

Ива наспійская или песчаная ива.

Называется также *красной вербой*. Порода этой ивы
является очень хорошимъ матеріаломъ для корзиноч-
наго производства.

Въ видѣ круглыхъ очищенныхъ прутьевъ, она хо-
рошо принимаетъ лакировку, полировку, бронзирровку и
прочно удерживаетъ серебрение и золочение.

Окончивъ описаніе важнѣйшихъ породъ ивъ, служа-
щихъ для корзиночнаго производства, мы приступимъ
теперь къ описанію подготовки прутьевъ для этой цѣли.

ГЛАВА II.

Подготовка сучьевъ и прутьевъ для производства.

Срѣзаніе прутьевъ.

Первымъ и весьма существеннымъ вопросомъ яв-
ляется время года, въ которое время лучше срѣзать
прутья для корзиночнаго производства?

На этотъ вопросъ практика самого дѣла отвѣчаетъ
такъ: все будетъ зависеть отъ того, для какихъ про-
изведеній желаютъ имѣть и подготовить сучья или
прутья ивы.

Въ томъ случаѣ, если прутья или сучья предназна-
чаются для подѣлокъ, въ кругломъ видѣ, не снимая съ
нихъ коры, то лучшимъ временемъ служить срѣзка

прутьевъ въ ноябрѣ или декабрѣ мѣсяцѣ; но если прутья должны быть подготовлены къ полученію бѣлаго товара, т. е. если прутья должны быть очищены отъ коры, то срѣзаніе ихъ должно производиться самою ранней весной, т. е. въ концѣ февраля или марта, или въ началѣ апрѣля мѣсяца, такъ какъ въ это время кора съ прутьевъ отдѣляется болѣе легко.

Если храненіе очищенныхъ прутьевъ производится на открытомъ воздухѣ, то ихъ необходимо предохранять отъ дождя и сырости, такъ какъ на нихъ могутъ появиться темныя пятна, а при недостаточномъ провѣтриваніи дерево покрывается плѣсенью и становится некрасивымъ.

Сучья твердыхъ породъ дерева, какъ напримѣръ дубовые, лучше обрабатывать въ полусухомъ состояніи, такъ какъ въ этомъ состояніи они лучше сгибаются и меньше раскалываются при вбиваніи въ нихъ гвоздей; очень твердые прутья полезно смазывать свинымъ саломъ, при этомъ они становятся мягче и лучше обрабатываются. Если дерево не обладаетъ достаточною вязкостью, тогда слѣдуетъ осторожно вколачивать гвозди, и лучше сначала просверливать для гвоздя дырку.

Очистка прутьевъ.

Если бы при снятіи кожи съ сучьевъ или прутьевъ, она трудно поддавалась этому процессу, то, дабы облегчить этотъ процессъ, погружаютъ прутья въ холодную воду, что дѣлается такъ:

Прутья связываютъ слабо въ пучки и толстымъ концемъ пучка ставятъ ихъ въ проточную воду рѣки, а гдѣ таковой нѣтъ, то въ прудъ или озеро, гдѣ и этого нѣтъ, то просто въ помѣщеніи, состоящемъ изъ корытъ, баковъ, перерѣзовъ, ушатовъ и т. п. куда наливаютъ


воду и ставятъ пучки связанныхъ прутьевъ такъ, чтобы концы ихъ находились въ водѣ не менѣе 4 и не болѣе 6 дюймовъ; помѣщеніи эти называются *мочила-копанцы*, когда дѣлають ихъ отдѣльно, въ видѣ водоемовъ, то при этомъ надо обращать большое вниманіе, что бы водоемы эти не имѣли нечистаго грунта, такъ какъ глина, торфъ и проч. почвы, часто служащія грунтомъ этихъ водоемовъ, постоянно окрашиваютъ концы прикасающихся къ нимъ прутьевъ въ тотъ или другой грязноватый цвѣтъ. Только крупный чистый песокъ положительно не окрашиваетъ нижнихъ концовъ прикасающихся къ нему прутьевъ.

Когда кора легко отдѣляется отъ прутьевъ, то процессъ мочки можно считать вполнѣ оконченнымъ и можно приступать къ снятію коры, вынимая изъ мочила прутья не большими партіями, что бы прутья не могли просохнуть вновь и тѣмъ самымъ не могли бы затруднить отдѣленіе коры.

Для сдиранія коры употребляютъ обыкновенныя небольшіе ножи, и самое сдираніе, по большей части, производится дѣтьми, которые на столько приловчаются къ этому дѣлу, что работа ихъ идетъ болѣе успешно, чѣмъ у взрослыхъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда сдираніе коры производится въ большомъ количествѣ, то чтобы ускорить это сдираніе употребляютъ очень простой, не сложный и незамысловатый инструментъ, носящій названіе *щемилки*. Щемилка этихъ есть нѣсколько системъ, но самая простая, и вмѣстѣ съ тѣмъ и самая сподручная, это щемилка, изображенная нами на *Фиг. 1*, которая обыкновенно дѣлается изъ желѣзной проволоки. Къ щемилкѣ этой очень скоро привыкають дѣти, а употребляютъ

ее не только для тонкихъ вѣтвей, но и для толстыхъ прутьевъ.



Фиг. 1.

Какъ показано на фигурѣ, нижній конецъ щемилки вбивается въ большой деревянный обрубокъ, т. е. въ деревянный чурбанъ, стоящій на полу и снабженный отверстіемъ, которое служитъ гнѣздомъ, т. е. влажищемъ для нижняго конца щемилки и удерживаетъ последнюю въ вертикальномъ положеніи, служа ей прочной точкой опоры.

Вышеописанный способъ сдиранія съ прутьевъ коры при посредствѣ моченія производится тогда, когда прутья или сучья были срѣзаны весною, но если сіи послѣдніе срѣзаны въ ноябрѣ или декабрѣ мѣсяцѣ и если бы съ нихъ потребовалось снять кору, то моченіе въ данномъ случаѣ не употребляютъ, а прутья помѣщаютъ въ большія желѣзные противни, и варятъ въ водѣ, до тѣхъ поръ, пока кора будетъ легко отставать отъ прутьевъ.

Въ большихъ заграничныхъ корзиночныхъ заведеніяхъ, намъ приходилось видѣть варку прутьевъ въ длинныхъ деревянныхъ ящикахъ, куда для варки проведены паровыя трубы.

Послѣ того, какъ съ прутьевъ снята кора, приступаютъ къ просушиванію.

Сушка очищенныхъ прутьевъ и сучьевъ.

Очищенные отъ коры прутья имѣютъ отличный, глянцевитый бѣлый видъ, который впрочемъ отъ долгаго лежанія можетъ пропасть и даже покрыться черными очень некрасивыми пятнами, воизбѣжаніе чего, прутья или сучья слѣдуетъ, по снятіи съ нихъ коры, немедленно хорошо высушить, что дѣлается такъ:

На открытомъ воздухѣ, въ мѣстѣ ничѣмъ не защищенномъ, гдѣ бы хорошо могъ продувать воздухъ и гдѣ бы хорошо могло свѣтить солнце, вколачиваются два ряда деревянныхъ столбиковъ, что бы на нихъ можно было положить желаемой длины и ширины деревянные рамы, обтянутыя тонкими веревками, въ видѣ сѣтки. Рамы эти, т. е. сѣтки, что бы онѣ не могли упасть, привязываются веревками или мочалками къ столбикамъ, и на сѣтки эти кладутъ тонкимъ слоемъ рядъ очищенныхъ прутьевъ, гдѣ товаръ сушится при продуваніи вѣтра сверху и снизу подъ сѣтки, а вмѣстѣ съ тѣмъ и выбѣляется подъ вліяніемъ солнечныхъ лучей.

Подобнаго рода воздушныя сушилки должны быть устроены достаточно низко, для чего колушки, на которыхъ укрѣпляются рамы съ сѣтками, не должны быть выше $\frac{3}{4}$ —1 аршина для того, что сушкой этой обыкновенно занимаются дѣти, на обязанности которыхъ лежитъ часто переворачивать товаръ.

При сушкѣ этой необходимо надо наблюдать, что бы на товаръ, вслучаѣ дожда, не могли попасть капли послѣдняго, такъ какъ хотя въ первую половину сушки дождь и не вліяетъ на товаръ, но все же онъ за-