

Д.Н. Дикерман, В.С. Кунегин

**Провода и кабели с
фторопластовой изоляцией**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 621.39
ББК 32
Д11

Д11 **Д.Н. Дикерман**
Провода и кабели с фторопластовой изоляцией / Д.Н. Дикерман, В.С. Кунегин –
М.: Книга по Требованию, 2013. – 145 с.

ISBN 978-5-458-35700-5

ISBN 978-5-458-35700-5

© Издание на русском языке, оформление

«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,

«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, кляксы, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СВОЙСТВА И НОМЕНКЛАТУРА ФТОРПОЛИМЕРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1. Структура и свойства фторполимеров

В настоящее время в СССР выпускают более 20 видов и более 40 марок фторполимеров, включая термопластичные материалы, каучуки, пленки, волокна, коррозионно-стойкие покрытия на основе суспензий и т. д. Опытно-промышленное получение ПТФЭ (фторопластика-4), одного из наиболее распространенных представителей этого типа полимеров, начали в 1949 г., позднее был осуществлен выпуск и других полимеров, на основе фторсодержащих мономеров [1].

В кабельной промышленности применяют 5—6 основных видов фторполимеров и значительное количество марок и разновидностей материалов, в связи с этим необходимо коротко рассмотреть структуру и основные свойства полимеров.

Структура, молекулярная масса, кристалличность — определяют свойства фторполимеров, на основе которых делают выбор того или иного типа для применения в проводах и кабелях. Для обоснованного выбора фторполимеров необходимо знать основные свойства материалов и их поведение в процессе эксплуатации.

Политетрафторэтилен (ПТФЭ) имеет структурную формулу $(-\text{CF}_2-\text{CF}_2-)_n$ и представляет собой продукт полимеризации газообразного тетрафторэтилена. Его выпускают во всех высокоразвитых странах под следующими фирменными названиями: фторопласт-4 и 4Д (СССР), тефлон, халон (США), сорефлон (Франция), полифлон (Япония), альгофлон (Италия), хостафлон (ФРГ) и флюон (Англия) [1].

ПТФЭ, применяемый в кабельной промышленности в качестве пленки, получают методом сусpenзионной полимеризации в виде рыхлых гранул диаметром 1—6 мм. Пористость гранул составляет 80%. Для получения пригодных к переработке порошков гранулы измельчают в водной среде и сушат, получая порошок с размером частиц от 50 до 500 мкм, удельной поверхностью до 4 м²/г и насыпной плотностью 0,2—0,8 г/см³. Методом эмульсионной полимеризации получают такие материалы, как фторопласт-4Д и сусpenзии фторопласта-4Д, обладающие специфическим строением частиц, средний размер которых равен 0,5 мкм. Фторопласт-4Д перерабатывают методом экструзии, поэтому условия реакции подбирают таким образом, чтобы получить необходимую форму частиц в виде эллипса или сферы. В результате реакции полимеризации образуется дисперсия ПТФЭ с содержанием от 15 до 40% твердых частиц полимера.

Если такую дисперсию разбавить водой до 10%-ной концентрации и сконденсировать механическим перемешиванием, то после операции коагуляции и сушки получают агломераты порошка фторопласта-4Д с удельной поверхностью 10—12 м²/г, насыпной плотностью порядка 0,4—0,5 г/см³ и размером агрегированных частиц до 500 мкм. Для получения сусpenзий фторопласта-4Д реакционную среду концентрируют до 50—60% и стабилизируют поверхность активными веществами, например ОП-7. Такая сусpenзия предназначена для пропитки конструктивных элементов проводов и кабелей, выполненных из стеклянных волокон.

В зависимости от способа полимеризации получают полимер с различной молекулярной массой. Для пленочного фторопласта-4Д молекулярная масса лежит в пределах от $4 \cdot 10^5$ до 10^7 . Молекулярная масса эмульсионного ПТФЭ — фторопласта-4Д, несколько ниже и достигает $2,5 \cdot 10^6$ — $3,5 \cdot 10^6$. Степень кристалличности ПТФЭ после полимеризации очень высока и равна 93—98%. После термообработки степень кристалличности колеблется от 50 до 70% и зависит от молекулярной массы и скорости охлаждения образцов.

В случае закалки получают образцы с минимальной степенью кристалличности, для фторопласта-4Д степень кристалличности спеченных образцов может достигать 70—85%. ПТФЭ является практически одним из наибо-

лее термостойких применяемых в промышленности полимеров. Максимальная температура его эксплуатации равна 260° С [3]. При 300° С потеря массы ПТФЭ составляет всего $2 \cdot 10^{-4} \%$ /ч; лишь при 425° С наблюдается потеря массы 0,1 %/ч. ПТФЭ сохраняет механические свойства в широком интервале температур: от —269 до +260° С. Механические и электрические характеристики изоляции зависят как от свойств исходного полимера, так и от методов его переработки.

Резко снижаются прочностные характеристики ПТФЭ при повышении пористости изделий. Таким образом, для достижения высоких эксплуатационных характеристик необходимо понижать степень кристалличности и использовать полимер с максимальной молекулярной массой. Пористость должна быть сведена до минимума за счет условий переработки, а также выбором соответствующего сорта полимера. Пористость резко ухудшает электрическую прочность ПТФЭ.

Диэлектрические свойства полимера: тангенс угла диэлектрических потерь $\operatorname{tg} \delta$ и относительная диэлектрическая проницаемость ϵ_r мало меняются с изменением температуры, давления и частоты.

Подробно свойства ПТФЭ описаны в ряде публикаций [1, 3 и др.].

Поливинилиденфторид (ПВДФ) получают в результате полимеризации винилиденфторида ($—\text{CF}_2—\text{CH}_2—$). ПВДФ выпускают в СССР под названием фторопласт-2 и фторопласт-2М (модифицированный), в США — кайнар, в Японии — КF-полимер, в ФРГ — видар, во Франции — форрафлон [1]. ПВДФ получают способом эмульсионной полимеризации в водной среде или в разбавленных водных растворах низших кетонов, спиртов или простых эфиров [3]. В результате реакции образуется дисперсия, содержащая около 20% твердых частиц полимера размером около 0,2 мкм.

Возможна также суспензионная полимеризация винилиденфторида. Молекулярную массу и степень полидисперсности ПВДФ можно оценивать следующими соотношениями [1]:

$$\eta = 3,77 \cdot 10^{-3} M^{0.5};$$
$$S = 1,35 \cdot 10^{-2} M^{0.5},$$

где η — характеристическая вязкость; S — коэффициент седиментации; M — молекулярная масса.

В полимерной цепи ПВДФ преобладает последовательность присоединения звеньев мономера по типу «голова к хвосту», т. е. $[-\text{CH}_2-\text{CF}_2-\text{CH}_2-\text{CF}_2-]$, возможно расположение звеньев и в другой конфигурации — «голова к голове» или «хвост к хвосту» до 5—10%.

ПВДФ — полимер со степенью кристалличности от 60 до 80% и плотностью 1,77—1,78 г/см³. Наличие в цепи чередующихся атомов водорода и фтора придает полимеру ряд свойств, отсутствующих у ПТФЭ. ПВДФ является типичным термопластичным материалом, который плавится при 170—180° С, а перерабатывается при 200—250° С. ПВДФ — наиболее жесткий и самый прочный из всех фторополимеров, обладает значительной стойкостью к продавливающим и истирающим нагрузкам, его механические характеристики при повышенной температуре сохраняются на высоком уровне (табл. 1).

Таблица 1

Параметр	Температура, °С		
	23	100	140
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа	55,0	35,0	35,0
Предел текучести при растяжении, МПа	55,0	25,0	17,5
Относительное удлинение при разрыве, %	250	350	450


Модификация ПВДФ — фторопласт-2М отличается от последнего меньшей степенью кристалличности (25—30%), которая практически не изменяется при термообработке и различных режимах охлаждения изделий.

Фторопласт-2М более технологичен в переработке по сравнению с немодифицированными сортами. Диэлектрические свойства ПВДФ не позволяют применять его в качестве высокочастотного диэлектрика, однако он обладает достаточно высоким значением электрической прочности порядка 180 кВ/мм, что делает его пригодным для использования в качестве изоляции монтажных проводов.

При совместной полимеризации различных по химическому составу фторомономеров получают сополимеры, зачастую по своим свойствам превосходящие гомополи-

меры — полимеры, полученные из мономеров одного химического состава.

Сополимер тетрафторэтилена (ТФЭ) с гексафторпропиленом (ГФП) является *фторированным этилен-пропиленом* (ФЭП). Формула такого сополимера может быть представлена в следующем виде:



Сополимер ФЭП в СССР носит название фторопласт-4МБ, в США — тefлон FEP, в Японии — неофлон [1].

Для получения сополимера ФЭП применяют эмульсионный способ сополимеризации. Продукт получают в виде водной дисперсии с содержанием твердых частиц до 18%, размер частиц колеблется от 0,1 до 0,25 мкм. У различных марок сополимера молярное содержание ГФП колеблется от 15 до 40%.

Молекулярная масса сополимера может быть оценена вязкостью расплава; в промышленности применяются сополимеры с вязкостью расплава 10^3 — 10^4 Па·с.

Сополимеризация разных мономеров в данном случае привела к тому, что сополимер обладает свойствами, близкими к ПТФЭ, и приобретает способность к переработке экструзией и литьем из расплава. ФЭП превосходит по нагревостойкости все остальные фторорганические полимеры, кроме ПТФЭ и ПФА. Рабочая температура его равна 200°C , при 230°C наблюдается крайне незначительная потеря массы $4 \times 10^{-4} \text{ \%}/\text{ч}$, однако при 370°C потеря массы составляет уже 0,3 %/ч. По диэлектрическим характеристикам ФЭП несколько уступает ПТФЭ, но его с успехом можно использовать в качестве изоляции радиочастотных кабелей. Его диэлектрические характеристики подробно рассмотрены в отечественной литературе. В кабельной промышленности нашли применение в виде порошка или гранул фторопласт-4МБ-2 и в виде суспензии фторопласт-4МД.

Сополимер этилена и тетрафторэтилена (ЭТФЭ) имеет следующее строение: $[-CF_2-CF_2-CH_2-CH_2-]_n$ и находит широкое применение в кабельной промышленности.


В СССР его выпускают под названием фторопласт-40, в США — тефzel, в Японии — афлон КОП, в ФРГ — хостафлон ЕТ [1]. ЭТФЭ обычно получают водноэмulsionной сополимеризацией эквимолярных количеств мономеров, в результате образуется дисперсия с содержанием твердой фазы 23,3%. Молекулярное строение сополимера можно рассматривать как структуру типа «голова к голове» или «хвост к хвосту». Степень кристалличности сополимера зависит от чередования звеньев и процентного содержания того или иного мономера. Степень кристалличности меняется от 40 до 60%, наиболее совершенную кристаллическую решетку имеет сополимер с регулярным повторением звеньев мономеров в цепи. Такой сополимер имеет более высокую температуру плавления, около 310° С, а с нерегулярным чередованием 275—285° С.

ЭТФЭ по своим диэлектрическим свойствам уступает ПТФЭ и ФЭП, но имеет высокие механические характеристики, повышенную твердость, жесткость, стойкость к истиранию, значительную радиационную стойкость. Нагревостойкость сополимера на 50—70° С ниже, чем ПТФЭ, что объясняется наличием двойных связей в цепи. При прогреве ЭТФЭ в вакууме наблюдают значительное структурирование, а на воздухе происходит термоокислительная деструкция, сопровождающаяся разрывом цепей и понижением вязкости материала. Рабочая температура длительной эксплуатации равна 180° С. ЭТФЭ — один из наиболее радиационностойких изоляционных фторсодержащих материалов. Характерной особенностью является то, что сополимер не изменяет своей прочности при разрыве вплоть до поглощенной дозы 5 МДж/кг, однако относительное удлинение снижается.

ЭТФЭ обладает высокой механической прочностью как при нормальной, так и при повышенной температуре, а относительное удлинение при разрыве при 120° С достигает 800%. По своим диэлектрическим свойствам он уступает как ПТФЭ, так и ФЭП: $\epsilon_r = 2,5 \div 2,6$, $\operatorname{tg} \delta = 0,004 \div 0,007$ при 10^6 Гц, т. е. на порядок больше, чем у ПТФЭ.

ЭТФЭ не рекомендуют применять в качестве высокочастотного диэлектрика, но его успешно применяют для изоляции монтажных проводов, геофизических кабелей и т. д. [2].

Сополимер тетрафторэтилена с перфтор-(алкилвиниловыми) эфирами (ПФА) имеет следующую формулу:



В США указанный сополимер начали выпускать с 1973 г. под названием тефлон ПФА, в СССР сополимер выпускают в опытных условиях [1]. Сополимеризацию осуществляют эмульсионным способом в водной среде, содержание эфира по массе не превышает 2—3 %. Присоединение перфтор-(алкилвиниловых) эфиров посредством кислородных мостиков не ухудшает нагревостойкость сополимера, которая близка к нагревостойкости ПТФЭ; в то же время сополимер обладает типичными свойствами термопластичного материала. Это дает возможность перерабатывать его методом экструзии, литья и т. д. Температура плавления сополимера равна 300—310° С, а рабочая температура близка к рабочей температуре ПТФЭ [4].

ПФА более стоек к радиационному облучению, чем ПТФЭ и ФЭП. Он способен выдерживать на воздухе облучение до дозы 0,03 МДж/кг, однако при 0,1 МДж/кг происходит разрушение образцов полимерного материала. По механическим свойствам при высоких температурах ПФА превосходит ПТФЭ; так, при температуре 250° С он на 40 % прочнее и в 2 раза жестче, чем ПТФЭ. Диэлектрические свойства полимера достаточно высоки, что позволяет применять его в качестве высокочастотного диэлектрика.

Сополимер ПФА может вытеснить в кабельной промышленности сополимер ФЭП.

Сополимер трифторметилена с этиленом (ЭТФХЭ) имеет следующую формулу $[-\text{CF}_2-\text{CFCI}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-]_n$. В СССР сополимер выпускают под названием фторопласт-30, в США — халар [1]. Получают его методом сусpenзионной полимеризации в водной или органической среде. Чередование звеньев трифторметилена и этилена в цепи зависит от условий полимеризации и молярного состава исходной смеси. Степень кристалличности сополимера колеблется от 35 до 60 %.

Температура эксплуатации сополимера составляет 160—170° С. ЭТФХЭ обладает высокой стойкостью к радиационному воздействию, после облучения до дозы 5 МДж/кг его разрывная прочность сохраняет 56 %

Параметр	ПТФЭ	ФЭП
Плотность, г/см ³	2,12—2,28	2,12—2,17
Температура, °С: плавления стеклования	327 —100÷—120	265—290 —90
Деформации по ASTM D-648 при нагрузке, МПа:		
1,8	55	51
0,5	121	70
Теплоемкость, Дж/г	1,04	1,1
Теплопроводность, Вт/(м·°С)	0,252	0,25
Температурный коэф- фициент линейного рас- ширения, °С ⁻¹ ·10 ⁻⁵	8—25	8,3—10,5
Рабочая температура, °С:		
минимальная	—270	—180÷—200
максимальная (дли- тельна)	260	200
Водопоглощение за 24 ч, %	0,00	0,01
Предел прочности при растяжении, МПа, при:		
25° С	14,5—35,0	16,0—30,0
100° С	11,0—20,0	8,0—10,0
200° С	4,0—6,0	2,5—3,0 (при 230°)
Предел прочности при сжатии, МПа	12,0	15,4
Модуль упругости при сжатии, МПа, при:		
25° С	700,0	—
100° С	170,0	—
Модуль упругости при изгибе, МПа, при:		
+25° С	470—850	550—670
—60° С	1300—2800	960
+200° С	—	42
Твердость, МПа:		
по Бринеллю	30—40	30—50
по Роквеллу	58	25
по Шору (шкала Д)	50—65	57
Истираемость по Арм- стронгу	0,6	0,174
Удельное объемное электрическое сопротив- ление, Ом·см	10 ¹⁶ —10 ²⁰	10 ¹⁶ —10 ¹⁸

Таблица 2

ЭТФЭ	ЭТФХЭ	ПВДФ	ПФА
1,65—1,70	1,67—1,69	1,70—1,80	2,12—2,17
260—275 —100	215—245 —	160—180 —33—38	302—310 —
71 104 1,9 0,23	77 116 — 0,20	91 149 1,4 0,35	— — — —
4,2—14	8—10	8—12	6,7—20
—100 200	—195 170	—60 150	—200 260
0,1	0,01	0,04	0,03
27,0—50,0 17,0—20,0 3,5—6,0 —	35,0—50,0 28,0 — —	39,0—60,0 21,0 — 61,0	28,2—32,0 24,0 10,5—14,3 (при 250° С) —
650,0—750,0 —	— —	2800,0 840,0	— —
800—1400 1500—1800 —	1400—1700 1800—1900 —	1000—1700 4000 —	660—710 — 56,7—71,0 (при 250° С)
58—63 50 75 —	60—80 93 75 0,3	70—130 109 78 0,3	— — — —
10 ¹⁶	10 ¹⁵ —10 ¹⁷	2·10 ¹⁴ —10 ¹²	10 ¹⁸

Параметр	ПТФЭ	ФЭП
Относительная диэлектрическая проницаемость при:		
50 Гц	1,9—2,2	1,9—2,1
10^3 Гц	1,9—2,2	1,9—2,1
10^6 Гц	1,9—2,2	1,9—2,1
Тангенс угла диэлектрических потерь при:		
50 Гц	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 3 \cdot 10^{-4}$
10^3 Гц	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 3 \cdot 10^{-4}$
10^6 Гц	$2 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 8 \cdot 10^{-4}$
Электрическая прочность, кВ/мм, при толщине, мм:		
3—4	20—27	20—25
1	—	36
0,1—0,3	40—80	50—100
0,005—0,02	200—300	150
Дугостойкость, с	260—700	160—300
Темпера- тура сгорания, 10^6 Дж/кг	5	5—7,5
Кислородный индекс	96	95
Поведение в пламени	Обугли- вается	Плавится
Воспламеняемость по UL-94	94V-0	94V-0

от исходной, а относительное удлинение падает до 10%. Физико-механические характеристики полимерного материала достаточно высоки, что обеспечивает ему интервал работоспособности от —196 до + (165÷180)° С.

Недостатком сополимера, впрочем как и других сополимеров, за исключением ПФА, является его склонность к растрескиванию при воздействии повышенных температур. В зависимости от молекулярной массы стойкость к растрескиванию лежит в интервале от 140 до 180° С, причем полимеры с меньшей молекулярной массой растрескиваются при меньшей температуре.

Стойкость к растрескиванию может быть повышена путем облучения сополимеров за счет сшивания молекулярных цепей. При этом температура эксплуатации сополимера достигает 200° С. ЭТФХЭ обладает высокими электроизоляционными свойствами, $\epsilon_r \leq 2,8$, а $\operatorname{tg} \delta = 0,013 \div 0,015$ при 10^6 Гц.

Сочетание высокой механической прочности и радиационной стойкости с относительно высокими диэлектри-